

АС-эмаль АС-182|эмаль 182-182-АС-АС эмаль+грунт ХС-04 краска interthane 990 (эма



Тернопіль, Україна

АС-эмаль АС-182|эмаль 182-182-АС-АС эмаль+грунт ХС-04
краска interthane 990 (эмаль интертан, интертейн 990)

назначение:

краска interthane 990 предназначено как для нового строительства, так и при ремонте старых объектов в широком диапазоне активных сред, включая морские сооружения, мосты, химические, нефтехимические и целлюлозно-бумажные заводы и электростанции.

состав:

двухкомпонентное, акрил-полиуретановое внешнее покрытие, обеспечивающее продукта великолепную долговечность и длительный интервал между окрашиванием.

цвет:

широкий цветовой ряд через хромаскан-систему.

физико-механические свойства:

характеристики значения

уровень блеска

высокоглянцевый

сухой остаток

57% + 3 % зависит от цвета

типичная толщина

50-75 мкм сухой пленки (эквивалентно 88-132 мкм мокрой пленки)

теоретический расход

11.40 м²/ литр при тсп в 50 микрон и заявленном сухом остатке

практический расход

с учетом соответствующих факторов потерь

метод нанесения

безвоздушное распыление, кисть, валик

вес продукта

1.2 кг/л

вос (летучие органические соединения)

377 г/л 390 г/л

пропорции

6 : 1 по объему

рекомендации по применению:

покрываемая поверхность должна быть сухой и чистой. до нанесения лакокрасочного покрытия поверхность осматривается и обрабатывается в соответствии с iso 8504:1992. продукт поставляется в двух емкостях. смешивайте содержимое емкостей в поставляемых пропорциях. после смешивания используйте в пределах указанной жизнеспособности. 1/2

смешивать необходимо в следующей последовательности:
українська дошка БЕЗКОШТОВНИХ оголошень AvizInfo.com.ua
перемешивают основу (часть а) электрической мешалкой.

все содержимое емкости с отвердителем (часть b) добавляют в основу (часть a) и тщательно перемешивают электрической мешалкой.

краска interthane 990 следует наносить по рекомендуемой антикоррозионной схеме. грунтованная поверхность должна быть сухой и свободной от загрязнений. краска interthane 990 наносится в пределах интервалов нанесения следующего слоя, указанных в спецификации. краска interthane 990 может выпускаться в широком спектре цветов "металлик". более полная информация содержится в инструкции по нанесению краски interthane 990 metallic. при нанесении следующего слоя краски interthane 990 после воздействия атмосферных осадков или на относительно старое покрытие, необходимо убедиться, что на поверхности отсутствуют загрязнения, такие как масла, жиры, подтеки грязи и т.д. абсолютная замеренная адгезия верхнего слоя, нанесенного по старому слою interthane 990 меньше, чем по свежему продукту, однако, является адекватной относительно времени эксплуатации покрытия в целом. для разбавления используйте только рекомендуемый international-растворитель. использование альтернативных растворителей, особенно спиртосодержащих, может сильно повлиять на механизм отверждения. interthane 990 способен к отверждению при температуре ниже 0°c. однако этот продукт не следует наносить при температурах ниже 0°c, если существует опасность образования льда на стальной поверхности.

жизнеспособность:

5°c 15°c 25°c 40°c

12 часов 4 часа 2 часа 45 минут

окрашивание:

способ окрашивания характеристика

безвоздушное распыление

рекомендуется. размер сопла 0.33-0.45 мм, давление жидкости при распылении не менее, чем 155 кг/см²

воздушное распыление под давлением

рекомендуется. пистолет devilbiss mbc или jga, прижимной резервуар 704 или 765, тип жидкостного наконечника – e.

воздушное распыление (обычное)

применимо. используйте подходящее собственное оборудование.

кисть

применима. получаемая толщина – 40-50 микрон

валик

применим. получаемая толщина – 40-50 микрон

растворитель

international gta713 (или gta056)

очиститель

international gta713 (или gta056)

промывка инструмента:

промывайте все оборудование сразу после использования очистителем international gta713.

совместимость систем окрашивания:

для краски interthane 990 рекомендуются следующие типы грунта/промежуточного слоя: intercure 200. intergard 401 . interprime 198 . interzinc 315.intercure 420 .intergard 475hs .interseal 670hs. interzone 505 .intergard 251 . interplus 256. interzinc 42. interzone 954 intergard 269. interplus 356. interzinc 52. interzone 1000 .intergard 270. interthane 990 является внешним покрытием для самого себя.

меры предосторожности:

краска предназначена только для профессионального использования на промышленных объектах в соответствии с данными рекомендациями и инструкциями по технике безопасности, которые предоставляются заказчику вместе с краской.

Внимание: содержит изоцианат. При окрашивании одевайте капюшон.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-710 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (04-4) 3832482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482