

Эмаль ПФ-1189* (э.аль ПФ-1189) ТУ 6-10-1710-86/эмаль ЭП-1236 Назначение: Эмаль



Тернопіль, Україна

Эмаль ПФ-1189* (э.аль ПФ-1189) ТУ 6-10-1710-86/эмаль ЭП-1236

Назначение:

Эмаль ПФ-1189 ТУ 6-10-1710-86 предназначена для защиты от коррозии стальных строительных конструкций, эксплуатируемая в неагрессивной и слабоагрессивной среде и в условиях умеренного климата.

Состав:

Эмаль ПФ 1189 ТУ 6-10-1710-86 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в пентафталеовом и алкидном лаках с добавлением сиккатива, растворителей, реологических и антимиграционных добавок, поставляемую в комплекте с алюминиевой пудрой.

Цвет:

Выпускается серого цвета.

Физико-механические характеристики:

Характеристики Значения

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20.0±0.5) °С, с
50-100

Внешний вид покрытия

Ровное, однородное

Массовая доля нелетучих веществ, %

53 - 59

Степень разбавления эмали растворителем, %, не более

20

Степень перетира, мкм, не более

30

Время высыхания до степени 3 при температуре (20.0±0.5) °С, ч, не более

4

Адгезия пленки, баллы, не более

2

Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20.0±0.5) °С, ч, не менее

72

Твердость пленки, усл.ед., не менее, по маятниковому прибору типа М-3

0.35

Способ применения:

Перед применением основу эмали смешивают с алюминиевой пудрой в массовом соотношении на 100 мас.ч. основы 3 мас.ч. алюминиевой пудры, после чего добавляют сиккатив марки НФ-1 или ЖК-1 в количестве не более 5% или сиккатив ЖК-11 в количестве 2.5% от массы взятой основы эмали и тщательно перемешивают.

Нанесение:

ПФ 1189 ТУ 6-10-1710-86 наносят на сухую, предварительно очищенную от продуктов коррозии обезжиренную поверхность кистью или краскораспылителем в два слоя. Время окончательного высыхания однослойного покрытия при температуре

(20.0±0.5)°C не более 24 часов.

Расход:

Расход на однослойное покрытие не более 80 - 100 г/м²; в зависимости от пористости поверхности и способа нанесения.

Разбавление:

Перед применением при необходимости разбавить сольвентом, ксилолом или смесью ксилола с уайт-спиритом в соотношении 1:1.

Меры предосторожности:

Эмаль пожаро- и взрывоопасна

Стойкость покрытия:

Срок службы двухслойного покрытия в условиях умеренного климата не менее 3-х лет.

Хранение:

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ХС-717 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832-482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482